Technisches Datenblatt

für

Hochkrepp Nr. 30000

Trägermaterial	PSTC 33	Papier gekreppt
Gesamtstärke	PSTC 33	280 my
Klebertyp		synth. Kautschuk
Klebekraft	PSTC 101	2 N/cm
Temperaturbeständigkeit		50° C
Reißfestigkeit	PSTC 31	30 N/cm
Bruchdehnung		38 %
verfügbare Längen		50 m
verfügbare Breiten		19 - 50 mm
verfügbare Farben		gelb

Eigenschaften: Hochgekrepptes, schmiegsames Papierklebeband mit hoher Anfangsklebkraft. Durch starke Dehnung passt sich das Band auch um Kurven und Rundungen sehr gut an. Leicht mit der Hand zu reißen. Nicht zur Ofentrocknung geeignet. Für maximale Klebkraft sollte das Band vor der Applikation gedehnt werden.

Anwendungen: Abdeckband für Maler im Innenbereich. Zur Verstärkung von Papiersäcken vor dem Zusammennähen.

Lagerung: Die Rollen sind auf der Schnittkante liegend in der verschlossenen Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern. Das Produkt ist vor Hitze, Staub, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen zu schützen.

Technische Angaben: Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion dient nur zu Informationszwecken und unterliegt nicht dem Änderungsdienst.: