

Rohr- und Gewindedichtung A51.10

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Methacrylatester
Farbe	weiß
Viskosität	17000-50000 mPas
Dichte (25°C)	1,05 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtensystem	Anaerob
Handfestigkeit	20-40 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit	5-10 Stunden
Druckscherfestigkeit	4-6 N/mm ²
Zugscherfestigkeit (ASTM D-1002)	3-5 N/mm ²
Temperaturbereich	-55°C bis +200°C
Klebspalt Maximal	0,30 mm
Gewinde:	M80 R3"
Lagerfähigkeit	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A51.10 ist ein Produkt zum Abdichten groben Gewinden. Hochviskos.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.